

DUDITERM 544

Adhesivo de fusión en caliente para bordeado

CARACTERÍSTICAS

- fraguado medio rápido
- alta cohesión
- excelente estabilidad en fusión

DATOS TÉCNICOS

Base	EVA
Forma	Granular
Punto de ablandamiento (ASTM E28)	99-109 (210-228) °C (°F)
Viscosidad Brookfield (ASTM D3236)	90000-120000 mPas @ 200 (392) °C (°F)

APLICACIONES

Duditerm 544 está indicado para el bordeado de paneles con bordeadoras automáticas, con bordes de diferente naturaleza (PVC, ABS, poliéster, melamina laminada, papeles de melamina, enchapados). Es adecuado para el softforming.

CONDICIONES DE USO

Temperatura ambiente y de los materiales	>15 (59)	°C (°F)
Temperatura de aplicación	200-220 (392-428)	°C (°F)
Velocidad de avance	>10 (28)	m/min (ft/min)

COLORES DISPONIBLES

Blanco leche (/5), Natural (/15), Amarillo (/20), Nuez (/30), Negro (/40).

ALMACENAMIENTO

24 meses en un lugar fresco y seco.

ENVASES

Bolsas de Kg. 25.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El adhesivo requiere una aspiración adecuada en el área de trabajo.

Para obtener más información acerca de la manipulación, el transporte y la eliminación, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

NOTA

La información aquí proporcionada, en particular, la información para el uso y la aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia. Sin embargo, no constituye garantía de prestación ni es vinculante para nosotros debido a la variabilidad de los materiales utilizados y las condiciones de aplicación, que están fuera de nuestro control. Se recomienda realizar pruebas preliminares para verificar la aplicabilidad de nuestros adhesivos a las condiciones reales y los materiales utilizados.

DURANTE ADESIVI S.p.A. - a socio unico

33080 Prata di Pordenone (PN) Italy

Via G. Garibaldi, 23 - T. +39 0434 605211

P.E.C.: duranteadesivi@pec.it - info@duranteadesivi.com - www.duranteadesivi.com

Società soggetta a direzione e coordinamento di "TLD Holding S.p.A."

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 Fax +39 0434 605209

Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 Fax +39 0434 605205

Cap. Soc. € 10.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN UD n. 01799630932

REA n. 105492 CCIAA PN - P.I./V.A.T. IT01799630932 - Codice SDI: SUBM70N



Revisión No. 12
2016

Fecha de publicación: Diciembre